



con: **Infinergy**



“Defaticante con il 54% di energia in più nell’ammortizzazione dinamica”

SCHEDA TECNICA Art. shot S3 SRC

Cod. RL 10043 con membrana traspirante

		CALZATA 11	CALZATURA TIPO “B”	
		TAGLIE 35-48	PESO TG.42 : 560 grammi	
COMPONENTI	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
TOMAIO	Pelle nabuk bottolato nero sp.2-2.2 mm	PUNTALE “AIR-TOE ALLUMINIO”	20345:2011	OTTENUTO
FODERA ANTERIORE	Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm	Resistenza all’urto mm	≥ 14	16
FODERA POSTERIORE	surf a tunnel d’aria traspirante	Resistenza alla compressione mm	≥ 14	18
BORDO	albany + imbottito MTP 10 mm.	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA		
SOFFIETTO	spice nero+surf +imb.MTB 10MM	Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	1300
ALLACCIATURA CON PORTAOCCHIELLI	6 occhietti zincati +pelle nabuk	Resistenza elettrica della calzatura		
SOTTOPIEDE + SOLETTA ANTIFORO:	Save & flex plus Non metallica Perf 0	- in ambiente umido MΩ	≥ 0,1 MΩ	86 MΩ
PUNTALE	AIR-TOE alluminio "traspirante membrana	- in ambiente secco MΩ	≤ 1000 MΩ	290 MΩ
SOTTOPUNTALE	in gomma anti piega	(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10 ⁵ a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10 ⁹)		
COPRISOTTOPIEDE	Memory in Elastopan di BASF	TOMAIO		
	antisudore, antimicotico	Impermeabilità dinamica del tomaio:	≥ 60	60
SUOLA INTERMEDIA	Poliuretano Espanso antistatico den.045	Assorbimento Acqua dopo 60 ‘	≤ 30 %	14%
INSERTO DEFATICANTE	Infinergy (BASF)	Acqua trasmessa dopo 60’	≤ 0,2 gr	0,1
SUOLA USURA CONTACCO	Poliuretano compatto antistatico, antiolio, antiscivolo dens.1,12	Permeabilità al vapor d’acqua mg/cmq h	≥ 0,8	2,8
		Coefficiente di permeabilità mg/cmq h	≥ 15	32,1
		Permeabilità al vapor d’acqua mg/cmq h fodera	≥ 2	4,7
		Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)	≥ 20	41,7
		Resistenza all’abrasione cicli(fodera secco)	25600 cicli	No Foro
		Resistenza all’abrasione cicli(fodera a umido)	12800 cicli	No Foro
		Resistenza all’abrasione cicli(sottopiede)	≥ 400	No Foro
		SUOLA USURA		
		Resistenza all’abrasione (perdita di volume)mm ³	≤ 150	55
		Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	3
		Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	≥ 4	4.9
		Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)	≤ 12	1
		Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	34
		Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2011	≥ 0,18	0,30
		con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC	≥ 0,32	0,82

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)

Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente , azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)

Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei

cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Soletta antiforo non metallica: SAVE & FLEX PLUS PERFORAZIONE 0